



TIKKURILA

TIKKURILA PONTTI FLOOR PAINT 60

FARBA DO PODŁÓG. PÓŁPOŁYSK.

OPIS

Wodorozcieńczalna poliuretanowa farba akrylowa.

ZASTOSOWANIE

Podłogi, schody drewniane i betonowe w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i magazynowych. Może być stosowana na podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami i farbami epoksydowymi. Farba może być również stosowana do podłóg betonowych w saunach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Do malowania podłóg drewnianych i betonowych wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony również do renowacyjnego malowania podłóg uprzednio malowanych farbą lub lakierem alkidowym lub epoksydowym.



Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA PONTTI FLOOR PAINT 60

DANE TECHNICZNE

Baza	baza A, baza C
Kolorystyka	Tikkurila Symphony, Tikkurila Feel the Color, Tikkurila Deco Grey, Tikkurila Color Now 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander Karty Kolorów: Tikkurila Symphony, Tikkurila Feel The Color, Tikkurila Deco Grey, Tikkurila Color Now 2022.
Stopień połysku	Półpołysk.
Wydajność	5–7 m ² /l.
Rozcieńczalnik	Woda
Metody aplikacji	Pędzel lub wałek.
Czas schnięcia	Pyłosuchość po ok. 15 minutach. Możliwość nakładania kolejnej warstwy po ok. 2 godz. Powłoka gotowa do lekkich obciążeń mechanicznych następnego dnia. Pełną twardość i ścieralność uzyskuje się po ok. 2 tygodniach od aplikacji. Niska temperatura powietrza i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia farby. W pierwszym tygodniu należy unikać układania na podłodze mebli lub ciężkich przedmiotów, które uniemożliwiają wysychanie, takich jak np. dywany.
Gęstość (kg/l)	Ok. 1.1–1.2 kg/l, ISO 2811
Zawartość części stałych objętościowo (%)	35
LZO	Kategoria A/i. Dopuszczalna zawartość LZO (2010) maks. 140 g/l. Produkt zawiera maks. 140 g/l LZO.
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem.
Atest higieniczny	TAK

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA PONTTI FLOOR PAINT 60

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Drewniana powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Betonowe powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche i sezonowane przynajmniej 4 tygodnie. Wilgotność względna powierzchni betonowych mniejsza niż 97%, temperatura powietrza, podłoża i farby co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Surowe powierzchnie drewniane:

Usunąć cały brud, olej, kurz i tłuszcz.

Powierzchnie drewniane uprzednio malowane:

W celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i ewentualnie zawierających woski środków myjących, powierzchnie wcześniej malowane lub lakierowane należy zmyć środkiem czyszczącym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:5. Dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Ostrożnie przeszlifować powierzchnie i usunąć pył szlifierski.

Podłoża betonowe: Usunąć mleczko cementowe za pomocą szlifierki i odpylić. Zmyć uprzednio malowane powierzchnie środkiem czyszczącym, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Dokładnie przeszlifować podłoże i odpylić

Malowanie

Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem.

Powierzchnie surowego drewna:

Zalecane jest nałożenie 1-2 warstw preparatu gruntującego Tikkurila Multistop na surowe powierzchnie drewniane. Następnie nałożyć 1-2 warstwy nierozcieńczonej farby Tikkurila Pontti Floor Paint 60. Najlepszy efekt izolacji uzyskuje się po dwukrotnym malowaniu farbą.

Powierzchnie wcześniej malowane lub lakierowane:

Produkt Pontti Floor Paint 60 aplikować bezpośrednio na powierzchnię 1-2 razy za pomocą syntetycznego pędzla.

Uwaga! Nakładać farbę wzdłuż na kilka desek na raz i dokonywać napraw po wyschnięciu farby. Farba jest szybkoschnąca, więc należy odpowiednio zaplanować pracę, aby uniknąć efektu łuszczenia się.

Powierzchnie betonowe:

Pokryć jedną warstwą Tikkurila Pontti Floor Paint 60 rozcieńczoną 10% z wodą. Następnie na nowe i uprzednio malowane powierzchnie betonowe nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego produktu. Do małych powierzchni użyć wałka z krótkim włosiem lub syntetycznego pędzla

Uwaga

SZORSTKOWANIE POWIERZCHNI:

Aby zmniejszyć śliskość malowanej powierzchni, do 10 litrów nierozcieńczonej farby dodać jeden pojemnik 1/3 l specjalnego proszku antypoślizgowego. Wymieszać ręcznie. Chropowatej farby można używać do dwóch ostatnich warstw wykończeniowych.

Zszorstkowaną farbą można pomalować całą powierzchnię podłogi lub fragment odgradzony taśmą maskującą. Na przykład w przypadku schodów można dodać pasek antypoślizgowy na zewnętrznej krawędzi każdego stopnia.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA PONTTI FLOOR PAINT 60

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą lub Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner). Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner jest polecany do usuwania lekko utwardzonej farby.

Instrukcja utrzymania

Świeżo malowana powierzchnia osiąga ostateczną odporność na zużycie i chemikalia po około 2 tygodniach od malowania. Należy unikać czyszczenia podłogi w tym czasie. Oczyszczyć powierzchnię szczotką, mopem lub szmatką do kurzu. Brudne powierzchnie można czyścić narzędziem do czyszczenia i neutralnym (pH 6–8) roztworem myjącym.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Stosować rękawice ochronne. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: BIT.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.